


Jacketing Systems

Σύστημα Προστασίας Επικάλυψης Μόνωσης από Αλουμίνιο



Υλικό: Φύλλο Αλουμινίου με προστασία UV

Πάχος Φύλλου: 0,18 - 0,6 mm (αναλογα με το σχήμα του εξαρτήματος)

Χρώμα: Μεταλλική όψη

Άλλες Ιδιότητες: Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

Πλεονεκτήματα

- Αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Υψηλή αντοχή σε κρούση
- Δεν φθείρεται κατά τη διάρκεια του καρφώματος
- Διατήρηση σχήματος
- Μεγάλη αντοχή στα χημικά
- Άοσμο
- Δεν διαβρώνεται
- Κατάλληλο για τεχνικές εφαρμογές και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων
- Χαμηλό βάρος
- Ελεύθερο από CFC και HCFC
- Κατασκευασμένο χωρίς σιλικόνες
- Κατασκευή χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων Cd, Pb, CrIV
- Σε περίπτωση φωτιάς δεν παράγονται φλεγόμενα σωματίδια
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

Πρώτη Ύλη

Ιδιότητες	Τεχνικά Δεδομένα
Ειδικό βάρος	648 / 788 / 992 g/m ²
Πάχος φύλλου	470 / 570 / 720 μm
Αντοχή σε εφελκυσμό MD	318 / 367 / 494 N/15mm ISO 527-3
Μετάδοση υδρατμών	< 0,20 g/m ² /d ISO 15106-2
LOI (Limiting Oxygen Index)	27,5 / 27,5 / 30 %O ₂ ISO 4589
Αντοχή στη θερμοκρασία	-25 to +50 °C

Τα αποτελέσματα έχουν μετρηθεί στο εργαστήριό μας, σε τυπικές συνθήκες.

Μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλείσθε να βεβαιώνετε την ισχύ τους πριν από κάθε ειδική χρήση.

ISOPIPE® S.A.

www.isopipe.eu

ΕΛΛΑΔΑ
Κεντρικά Γραφεία:
Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τ.: +30 210 28 28 603
F.: +30 210 28 19 210
E.: export@isopipe.gr

Εργοστάσιο:
73ο χιλ. Εθν. Οδού Αθήνας - Λαμίας
341 00 Ριτσώνα Χαλκίδα
Τ.: +30 22620 89 800
F.: +30 22620 72 006
E.: export@isopipe.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
Βαρκελώνη:
C/ Costa i Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamarit)
08205, Sabadell, Barcelona, España

Μαδρίτη:
Calle Pedro Duque, 5,
Poligono Industrial GITESA,
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Madrid Community

T.: +34 93 879 1195
F.: +34 93 879 1313
E.: pedidos@isopipe.es

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Κεντρικά Γραφεία:
178 Seven Sisters Road
London N7 7PX
United Kingdom

Αποθήκη:
Airfield Industrial Estate Warboys,
Huntingdon
Cambridgeshire PE28 2SH
United Kingdom

T.: +30 210 28 28 603
E.: orders@isopipe.eu