

# UV PLUS COVERING




Ιδιότητες	Τεχνικά Στοιχεία	Μέθοδοι Ελέγχου	Εργαστήρια
Διαπερατότητα (μ)	0.03 gr/m <sup>2</sup> / 24h 90% rel. humidity at 38°C	EN 13469, EN 12086	ΤΕΣΤ εργοστασίου, RTU/ BDA KEUR
Ανοχές Θερμοκρασίας (°C)	<b>Επικάλυψη UV PLUS:</b> -40°C έως +100°C <b>Αυτοκόλλητο:</b> -40°C έως +110°C		
Πάχος	<b>Επικάλυψη UV PLUS:</b> 99 μm <b>Αυτοκόλλητο:</b> 70 μm, <b>Liner Thickness: +85 μm</b>	DIN 53370	ΤΕΣΤ εργοστασίου ΤΕΣΤ εργοστασίου
Βάρος Επικάλυψης	125 g/m <sup>2</sup>	ISO 536	
Διάτρηση Επικάλυψης	Διαμήκη 75 N, Εγκάρσια 78 N	DIN 55531	
Διάτρηση Αυτοκόλλητου της Επικάλυψης	Διαμήκη 40 N/15mm, Εγκάρσια 41 N/15mm	DIN 55531	
Αντίσταση σε Ακτίνες UV	Πολύ καλή	ASTM D 518	ΤΕΣΤ εργοστασίου
Κλιματολογική Συμπεριφορά	Πολύ καλή		
Αντοχή σε Λάδια & Γράσα	Πολύ καλή	ASTM D 471	ΤΕΣΤ εργοστασίου
Αντοχή σε Χημικές Ουσίες	Αραιωμένα Οξέα, Αλιφατικά, Υδρογονάνθρακες, Αλκοόλες Αραιωμένα Αλκάλια, Αρωματικά & Αλογονωμένοι Υδρογονάνθρακες	Ανθεκτικός Μέτρια Αντοχή	
Εγγύηση	5 έτη		

Τα αποτελέσματα έχουν μετρηθεί στο εργαστήριό μας, σε τυπικές συνθήκες. Μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλείσθε να βεβαιώνετε την ισχύ τους πριν από κάθε ειδική χρήση.

## Εφαρμογές



## Γκάμα Προϊόντων



**ISOPIPE® S.A.**

www.isopipe.eu

ΕΛΛΑΔΑ  
Κεντρικά Γραφεία:  
Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη  
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής  
Τ.: +30 210 28 28 603  
F.: +30 210 28 19 210  
E.: export@isopipe.gr

Εργοστάσιο:  
73ο χιλ. Εθν. Οδού Αθήνας - Λαμίας  
341 00 Ριτσώνα Χαλκίδα  
Τ.: +30 22620 89 800  
F.: +30 22620 72 006  
E.: export@isopipe.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ  
Βαρκελώνη:  
C/ Costa i Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamarit)  
08205, Sabadell, Barcelona, España

Μαδρίτη:  
Calle Pedro Duque, 5,  
Poligono Industrial GITESA,  
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),  
Madrid Community

T.: +34 93 879 1195  
F.: +34 93 879 1313  
E.: pedidos@isopipe.es

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  
Κεντρικά Γραφεία:  
178 Seven Sisters Road  
London N7 7PX  
United Kingdom

Αποθήκη:  
Airfield Industrial Estate Warboys,  
Huntingdon  
Cambridgeshire PE28 2SH  
United Kingdom

T.: +30 210 28 28 603  
E: orders@isopipe.eu